

## \*\*\*\*\* Soft Feel 涂料产品系列 \*\*\*\*\*

类型	1液款	2液款
特徴	水系、难黄变	溶剂系、难黄变
涂膜的触感	橡胶触感	绒面革触感
漆膜外观	半透明(可着色)	半透明、哑光
粘度 (秒) *岩田杯 NK-2	60秒以下	60秒以下
不挥发分(%)	45	16
所需量Kg/m <sup>2</sup> (涂膜约30μ m)	0.07 ~ 0.12	0.19 ~ 0.24
耐酒精性	坏	良好
耐水性 (在25°C下浸泡4天)	好	好
具有良好附着力的基材	需要底漆	ABS/PVC/PC等
附着力差的基材		金属、PP等
耐候性	禁止室外, 仅限室内	

※PP: 聚丙烯、PE: 聚乙烯、ABS:ABS 树脂

PVC: 聚氯乙烯、PC: 聚碳酸酯、PMMA: 丙烯酸树脂