

Hei-Nate 异氰酸酯产品



H&K有限公司拥有50多年的开发聚氨酯树脂的经验和实力，现在开发了异氰酸酯Hei-Nate 9000系列产品。

除了现有品级外，我们还将开发和生产满足客户需求的定制异氰酸酯产品。



总公司
2-19-6, 日本东京台东区柳桥 111-0052
电话: 81-3-3865-3690



千叶工厂
20-11, 日本千叶县香取郡小崎町武田, 289-0212
电话: 81-478-72-2231

异氰酸酯产品 [Hei-Nate] 系列包括异氰酸酯基末端预聚物和异氰酸酯混合物等全品类。

异氰酸酯基末端预聚物是由多元醇与过量的多异氰酸酯反应得到的聚合物。通过改变多元醇和异氰酸酯的类型和分子量，可以改变由紫外线或热引起的黄变、色调、反应性、硬度、耐化学性和亲水性等特性。

异氰酸酯封端预聚物可用做与多元醇反应的双组分聚氨酯树脂的固化剂（胶粘剂、弹性体、泡沫、涂料、灌封剂等）以及与聚胺类反应的双组聚乙烷醇树脂的固化剂来使用。利用其水气固化特性，它们还可用作胶粘剂、底漆、橡胶碎片等的粘合剂。

多元醇类 含有两个或多个-OH 基团的化合物



异氰酸盐类 含有两个或多个-NCO 基团的化合物



Hei-Nate 异氰酸酯产品



关于 Hei-Nate 产品

(1) 现有产品销售

除了现有的产品外，我们还有开发的产品。如果该品级不是您需要的还请进行商谈。

(2) 现有产品的改进

我们将根据要求改进现有产品。

(3) 新产品开发

我们根据用途以及需求选择最合适的多元醇和异氰酸酯来开发新产品。



Hei-Nate

异氰酸酯产品（现有系列）

产品编号	颜色	NCO% 代表值	粘度 (25℃) mPa · s	组成	特征	标准包装
9002	透明黄色	25.6	250	PPG改性MDI	适用于硬质/半硬质泡沫 低粘度	20kg石油罐
9003	淡黄色透明	22.9	700	PPG改性MDI	适用于弹性体 适用于硬质/半硬质泡沫	20kg石油罐
9004	淡黄色透明	15.4	750	PPG改性MDI	适用于喷雾剂和弹性体 柔软性	18kg石油罐 220kg铁桶
9005	淡黄色透明	4.8	7500	PPG改性MDI	赋予柔软性	16kg石油罐 208kg铁桶
9007	淡黄色透明	9.5	3300	PPG改性MDI	赋予柔软性	18kg石油罐
9101	透明黄色	21.5	600	PEP改性MDI	适用于弹性体	20kg石油罐 200kg铁桶
9201	透明黄色	22.3	300	蓖麻油基改性MDI	适用于弹性体 · 低粘度	20kg石油罐
9202	透明黄色	16.6	1800	蓖麻油基改性MDI	适用于弹性体	20kg石油罐
9203	黄褐色	24.2	1200	蓖麻油改性 MDI	适用于粘合剂	20kg石油罐
9301	淡黄色透明	13.0	2100	TDI加合物75% 乙酸乙酯 25%	适用于粘合剂	20kg石油罐
9401	淡黄色透明	23.0	1200	HDI异氰脲酸酯	适用于涂料	20kg石油罐 220kg铁桶

※不同编号产品库存情况有所不同，还请事先告知交货时间。虽然标准包装是方桶，我们也可以准备铁罐包装。