

ガラス保護用ピールブル ハイメックス6511

ハイメックス6511は、ガラスの保護用として開発された、塗って剥がせる水系EVA塗料です。加工時に発生する傷や火花からの一時的な保護が可能なフィルムを形成します。塗膜は柔軟性があり、易剥離性に優れておりますので、ガラスに残留物は残りません。



製品	水色液体
塗膜	青色(希望色：要相談)
粘度	3400mPa・s
固形分	50%
引張強さ	1.5MPa
破断時伸び	370%

塗布量 (kg/m ²)	乾燥後の膜厚 の目安 (μm)	指触乾燥時間 の目安*
0.17~0.20	60~80	1時間
耐候性(屋外/南向き、1年)		
易剥離性あり、残留物無し(基材：窓ガラス)		

*環境温度 25℃/環境湿度 50%

YouTubeで動画配信しています。QRコードよりアクセスしてください。



物性値は代表値で、規格値ではありません。性能についても、十分にご確認の上、ご使用下さい。

【販売元】
株式会社 平泉洋行
平泉貿易(上海)有限公司

<http://www.heisengp.co.jp/>

【製造元】

エッチ・アンド・ケー株式会社

【東京本社】〒111-0052 東京都台東区柳橋2-19-6 (柳橋ファーストビル10F)
TEL (03)3865-3621 FAX (03)3865-3638

【関西営業所】〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀1-25-13 (KS大阪江戸堀ビル7F)
TEL (06)6447-1250 FAX (06)6447-1444

【名古屋営業所】〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-18-5 (白川第6ビル7F)
TEL (052)203-1637 FAX (052)203-1639

【九州営業所】〒804-0067 福岡県北九州市戸畑区汐井町1-6 (ウェルとばた2F)
TEL (093)883-5548 FAX (093)883-3566

【上海】〒200336 上海市長寧区延安西路2299号上海世貿商城10階 10A71室
TEL +86-(0)21-6072-6058 FAX +86-(0)21-6072-6059

<https://handk-heisengp.co.jp/index.html>