

***** ハイ-メックス 6508 *****

1. 概要

ハイ-メックス 6508 は、屋内保管の鉄や鋼に対して短期防錆効果のある水性ピーラブル塗料です。

2. 基本特性

項 目	数 値	備 考
製 品 色	-	水色液体
硬 化 物	-	青色
粘 度	mPa・s	45000
不 揮 発 分	%	56

3. 基本物性

項 目	数 値	備 考
引張強さ	MPa	5
破断時伸び	%	750
剥離性	-	ABS/PS/PMMA/PET/PVC/Fe/Al/ ガラス
屋内での防錆期間	-	3 ヶ月～6 ヶ月
耐湿性	-	240 時間保管で 錆びなし
耐湿潤冷熱 繰返し性試験	-	錆び、割れ、白化や 剥れなく、湿潤冷熱繰返しに 耐える。

この物性値は弊社の測定による代表値で、規格値ではありません。
製品の物性は形状や成形条件によって異なりますので、充分ご確認の上ご使用ください。

4. 必要設備概要

水性塗料専用の塗装道具

5. 使用方法

被塗物の表面に刷毛塗りをを行います。塗膜の乾燥が完了した際には、塗膜が水色から青色透明に変わります。

6. 乾燥条件

塗装後、任意の温度/時間で乾燥させます。乾燥時間は、塗膜の厚みや環境温度、環境湿度により調節が必要です。乾燥時間の目安としては、以下の条件を参考にしてください。

塗布量 (g/m ²)	乾燥後の膜厚の目安 (μ m)	指触乾燥時間の目安 (環境温度 25°C/環境湿度 50%)
500	250	5 時間

※乾燥時間が不十分で塗膜が未硬化であると本来の易剥離性を示すことが出来ません。
環境湿度が高い程、上記の指触乾燥時間よりも遅くなります。

7. 取扱い上の注意

本品は、水溶性です。冬場凍結すると含有水分が分離して粘度が変化したり、凝集物が発生したりします。凍結に注意して、5~35°Cでの保管をお願いします。また、一度開封したものを再度保管すると、粘度が高くなる場合があります。粘度の調節は、水道水を適量添加し良く混ぜて行ってください。

8. 成形上の注意

塗膜を数百 μ m以上の厚膜にする場合は、加熱せずに常温で乾燥させてください。

9. 安全衛生上の注意

- (1) 作業所内に局所排気装置を設けるとともに換気には十分注意して下さい。
- (2) 原料が直接手や皮膚に触れないよう注意し、接触した場合は直ちに石鹼水で洗い落して下さい。
- (3) 長時間接触したままで放置するとかぶれることがあります。
- (4) 原料が眼に入った場合は速やかに流水で約 15 分間洗眼し、眼科医の診察を受けて下さい。

10. 消防法危険物分類

非危険物