

***** ソフトフィール塗料 製品ラインナップ *****

| タイプ | 1液タイプ | 2液タイプ |
|-----------------------------------|-----------|---------------|
| 特徴 | 水系、難黄変 | 溶剤系、難黄変 |
| 塗膜の触感 | ラバータッチ | スウェードタッチ |
| 塗膜の外観 | 半透明(着色可能) | 半透明(着色可能)、艶消し |
| 粘度(秒) *岩田カップ NK-2 | 60秒以下 | 60秒以下 |
| 不揮発分(%) | 45 | 16 |
| 所要量Kg/m ² (塗膜約30μm) | 0.07~0.12 | 0.19~0.24 |
| 耐アルコール性 | 良好 | 良好 |
| 耐水性 (25℃×4日浸漬) | 良い | 良い |
| 密着性が良い基材 | プライマーが必要 | ABS/PVC/PC等 |
| 密着性が悪い基材 | | 金属、PP等 |
| 耐候性 | 屋外不可、屋内限定 | |

※PP:ポリプロピレン、PE:ポリエチレン、ABS:ABS 樹脂
PVC:ポリ塩化ビニル、PC:ポリカーボネート、PMMA:アクリル樹脂